THAI CENTRI บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด
THAI CENTRI (1995) Co., Ltd.

PRODUCT INFORMATION

rev:01
16/10/2026

1. Customer name : **AlfaCare AS**
2. Product name : Alfacare Fitness Band 25m
3. Product description : For therapy and excercise application

4. Product specifications

4.1 Dimension and colour

Item no	Colour	Resistance	Thickness +15/-10%	Width +1.0/-0.5cm	Length +5/-3%
401110	Tan	XX Light	0.10 mm	15.0 cm	25 m
401120	Yellow	X Light	0.15 mm	15.0 cm	25 m
401130	Red	Light	0.20 mm	15.0 cm	25 m
401140	Green	Medium	0.25 mm	15.0 cm	25 m
401150	Blue	Hard	0.30 mm	15.0 cm	25 m
401160	Black	X Hard	0.35 mm	15.0 cm	25 m

4.2 Physical properties

4.2.1 Test method ASTM D412-98a

Tensile strength : min 25 Mpa
Elongation at break : min 750 %

4.2.2 Strength for extension (whole pieces stretching test)

Item no	Colour	Thickness× Width	strength in kilogram force (-10%min)				
			100%	200%	300%	400%	500%
401110	Tan	0.10mm×15cm	1.10	1.95	2.50	3.60	4.70
401120	Yellow	0.15mm×15cm	1.95	2.75	3.85	5.25	6.90
401130	Red	0.20mm×15cm	2.50	3.60	5.25	7.15	9.35
401140	Green	0.25mm×15cm	3.05	4.40	6.35	8.80	11.55
401150	Blue	0.30mm×15cm	3.60	5.50	7.70	10.75	14.05
401160	Black	0.35mm×15cm	4.15	6.35	9.10	12.40	16.25

5. Quality control

5.1 Dimension : Should be "PASS" AQL 4.0
5.2 Appearance & Packing : Should be "PASS" AQL 4.0
sampling method MIL-STD 105E , general inspection level II

6. Packing : Each item packed in a box (1 roll per box)

7. Storage

-The product should be protected againts direct light especially from sunlight and artificial light with high UV radiation.
-The product should be protected from draughts, therefore be stored in its original packing.

Prepared by : Yanika N.
Yanika N.
QC manager

Approved by : Kanmanee E.
Kanmanee E.
Managing Director

44/5 หมู่5 ซอยคลองมะเดื่อ11 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 โทร.:(6634)878128-9, (6634)849701-3 แฟกซ์:(6634)878130
44/5 Moo5 Soi Klongmadua 11, Setthakij Road, Klongmadua, Kratumban, Samutsakorn 74110 THAILAND Tel.:(6634)878128-9, (6634)849701-3 Fax:(6634)878130

THAI CENTRI (1995) CO., LTD.

rev. 01 | 16/10/2026

DK PRODUKTINFORMATION

Kundenavn	AlfaCare AS
Produktnavn	Alfacare Fitness Band 25 m
Produktbeskrivelse	Til terapi og træning

4. Produktspecifikationer - 4.1 Mål og farve

Varenr.	Farve	Modstand	Tykkelse	Bredde	Længde
401110	Beige	XX let	0,10 mm	15,0 cm	25 m
401120	Gul	X let	0,15 mm	15,0 cm	25 m
401130	Rød	Let	0,20 mm	15,0 cm	25 m
401140	Grøn	Medium	0,25 mm	15,0 cm	25 m
401150	Blå	Hård	0,30 mm	15,0 cm	25 m
401160	Sort	X hård	0,35 mm	15,0 cm	25 m

Toleranser: Tykkelse +15/-10 % | Bredde +1,0/-0,5 cm | Længde +5/-3 %

4.2 Fysiske egenskaber	Prøvningsmetode ASTM D412-98a
Trækstyrke	min. 25 MPa
Brudforlængelse	min. 750 %

4.2.2 Kraft ved forlængelse - helstyksprøvning / hela stycken - kgf (minimum/minst -10 %)

Varenr.	Tykkelse x Bredde	100	200	300	400	500
401110	0,10x15	1,10	1,95	2,50	3,60	4,70
401120	0,15x15	1,95	2,75	3,85	5,25	6,90
401130	0,20x15	2,50	3,60	5,25	7,15	9,35
401140	0,25x15	3,05	4,40	6,35	8,80	11,55
401150	0,30x15	3,60	5,50	7,70	10,75	14,05
401160	0,35x15	4,15	6,35	9,10	12,40	16,25

5. Kvalitetskontrol - AQL 4,0

Mål: GODKENDT
Udseende og emballering: GODKENDT
Stikprøvemetode: MIL-STD 105E, generelt inspektionsniveau II
6. Emballering: 1 rulle pr. æske
7. Opbevaring: Beskyttes mod direkte lys og høj UV-stråling. Beskyttes mod træk og opbevares i originalemballagen.

Udarbejdet af: Yanika N. - Kvalitetssjef/Kvalitetschef
Godkendt af: Kanmanee E. - Administrerende direktør

THAI CENTRI (1995) CO., LTD.

rev. 01 | 16/10/2026

SE PRODUKTINFORMATION

Kundnamn	AlfaCare AS
Produktnamn	Alfacare Fitness Band 25 m
Produktbeskrivning	För terapi och träning

4. Produktspecifikationer - 4.1 Mått och färg

Art.nr.	Färg	Motstånd	Tjocklek	Bredd	Längd
401110	Beige	XX lätt	0,10 mm	15,0 cm	25 m
401120	Gul	X lätt	0,15 mm	15,0 cm	25 m
401130	Röd	Lätt	0,20 mm	15,0 cm	25 m
401140	Grön	Medium	0,25 mm	15,0 cm	25 m
401150	Blå	Hård	0,30 mm	15,0 cm	25 m
401160	Svart	X hård	0,35 mm	15,0 cm	25 m

Toleranser: Tjocklek +15/-10 % | Bredd +1,0/-0,5 cm | Längd +5/-3 %

4.2 Fysiska egenskaper	Provningsmetod ASTM D412-98a
Draghållfasthet	min. 25 MPa
Bröttöjning	min. 750 %

4.2.2 Kraft vid förlängning - helstyksprövning / hela stycken - kgf (minimum/minst -10 %)

Art.nr.	Tjocklek x Bredd	100	200	300	400	500
401110	0,10x15	1,10	1,95	2,50	3,60	4,70
401120	0,15x15	1,95	2,75	3,85	5,25	6,90
401130	0,20x15	2,50	3,60	5,25	7,15	9,35
401140	0,25x15	3,05	4,40	6,35	8,80	11,55
401150	0,30x15	3,60	5,50	7,70	10,75	14,05
401160	0,35x15	4,15	6,35	9,10	12,40	16,25

5. Kvalitetskontroll - AQL 4,0

Mått: GODKÄND
Utseende och förpackning: GODKÄND
Stickprovsmetod: MIL-STD 105E, allmän inspektionsnivå II
6. Förpackning: 1 rulle per kartong
7. Förvaring: Skyddas mot direkt ljus och hög UV-strålning. Skyddas mot drag och förvaras i originalförpackningen.

Upprättad av: Yanika N. - Kvalitetssjef/Kvalitetschef
Godkänd av: Kanmanee E. - Verkställande direktör

THAI CENTRI (1995) CO., LTD.

rev. 01 | 16/10/2026

NO PRODUKTINFORMASJON

Kundenavn	AlfaCare AS
Produktnavn	Alfacare Fitness Band 25 m
Produktbeskrivelse	Til terapi og trening

4. Produktspesifikasjoner - 4.1 Mål og farge

Varenr.	Farge	Motstand	Tykkelse	Bredde	Lengde
401110	Beige	XX lett	0,10 mm	15,0 cm	25 m
401120	Gul	X lett	0,15 mm	15,0 cm	25 m
401130	Rød	Lett	0,20 mm	15,0 cm	25 m
401140	Grønn	Medium	0,25 mm	15,0 cm	25 m
401150	Blå	Hard	0,30 mm	15,0 cm	25 m
401160	Svart	X hard	0,35 mm	15,0 cm	25 m

Toleranser: Tykkelse +15/-10 % | Bredde +1,0/-0,5 cm | Lengde +5/-3 %

4.2 Fysiske egenskaper	Prøvingsmetode ASTM D412-98a
Strekkfasthet	min. 25 MPa
Bruddforlengelse	min. 750 %

4.2.2 Kraft ved forlengelse - helstyksprøvning / hela stycken - kgf (minimum/minst -10 %)

Varenr.	Tykkelse x Bredde	100	200	300	400	500
401110	0,10x15	1,10	1,95	2,50	3,60	4,70
401120	0,15x15	1,95	2,75	3,85	5,25	6,90
401130	0,20x15	2,50	3,60	5,25	7,15	9,35
401140	0,25x15	3,05	4,40	6,35	8,80	11,55
401150	0,30x15	3,60	5,50	7,70	10,75	14,05
401160	0,35x15	4,15	6,35	9,10	12,40	16,25

5. Kvalitetskontroll - AQL 4,0

Mål: GODKJENT
Utseende og emballering: GODKJENT
Stikkprøvemetode: MIL-STD 105E, generelt inspeksjonsnivå II
6. Emballering: 1 rull per eske
7. Oppbevaring: Beskyttes mot direkte lys og høy UV-stråling. Beskyttes mot trekk og oppbevares i originalemballasjen.

Utarbeidet av: Yanika N. - Kvalitetssjef/Kvalitetschef
Godkjent av: Kanmanee E. - Administrerende direktør